

# Wijzonol Metaallak Hoogglans

## Producttypering

Sterke, kras- en stootvaste, hoogglanzende, dekkende lakverf op basis van alkydhars voor binnen en buiten.

- Kras- en stootvast
- Roestwerend
- Goede buitenduurzaamheid
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede vloeï

## Toepassing

Geschikt als afwerking voor metaal (voorbehandeld met Wijzonol Metaal Primer). Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk, na goed reinigen en mat schuren.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren 10 standaardkleuren

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Urethaan/alkydhars combinatie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,14 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 52 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 2,5 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Hoogglans, ca. 80 G.U. (60°)

*N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

## Wijzonol Metaallak Hoogglans (vervolg)

### Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 14,9 m <sup>2</sup> /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement
Voorbehandeling ondergrond	Reinigen, schuren en ontvetten Op onbekende ondergronden proefvlak zetten en hechting bepalen

### Onderhoud

Onderhoudstermijn	Ca. 7 jaar
-------------------	------------

### Milieu en gezondheid

Vlampunt	39°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking	0.75 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden