


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE® PEGARUST

1-Component elastische coating op oplosmiddelbasis

- Ultieme roestwering, zelfs bij lage temperaturen of vochtige oppervlakken
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën in de atmosfeer
- Beschermt tegen scheuren en afbladderen
- Geschikt voor corrosie-klasse C5-M volgens ISO 12944
- Primer en deklaag in één

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE® PEGARUST

OMSCHRIJVING

1-Component elastische coating op oplosmiddelbasis voor applicatie bij lage temperaturen en vochtige omstandigheden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Op ijzer, verzinkt staal, aluminium, zink, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,15
Glansgraad: Hoogglans
Corrosieklasse: C5 zeer hoge bescherming
Vaste stof gehalte in gewicht: 55%
Vaste stof gehalte in volume: 46%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 24 - 48 uur
Volledig uitgehard: 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

345 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

160 µm

THEORETISCH VERBRUIK

± 2.9 m²/l per laag (aanbevolen wordt om 2 lagen aan te brengen)

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ontvetten indien noodzakelijk. De klassieke ontroestingprocedures toepassen (stralen Sa2 en schuren St3). Op een vochtige ondergrond, de 1e laag met kwast of rol aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Kan bij vochtig weer aangebracht worden. Minimum omgevingstemperatuur: -5°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 15" / Pressure: 220 bars.
Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevolen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 22

OPMERKINGEN

Op nieuw gegalvaniseerde oppervlakken en nieuw zink eerst Metal Cladding Primer of PVDF Primer aanbrengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 500 g/l
VOC readymix: 500 g/l
VOC categorie: A/1
VOC limiet: 500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 09/12/2020

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu