

Dekkende Muur Voorstrijk

April 2007

OMSCHRIJVING

Watergedragen dekkend voorstrijkmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

GEBRUIKSDOEL

Vorstrijken en opheffen van lichte zuigingsverschillen in steenachtige ondergronden (gips, beton, pleisterwerk, metselwerk e.d.) waardoor kleur- en vlekbontheid wordt tegengegaan. Betere dekking voor donkere en intense kleuren.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uitstekende dekking voor de eindlaag
- Nivelleert lichte en / of onregelmatige zuiging
- Geurarm, onbrandbaar
- Fixeert enigszins poederende lagen
- Gemakkelijk verwerkbaar, goede indringing
- Overschilderbaar met latex en synthetische muurverf

KLEUR EN GLANS

Wit, Grijs
Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil, stof, poeder e.d. grondig verwijderen.
Reinigen met water en ammonia of met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen.
Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel.

Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende verflagen verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct afsteken met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag afsteken met een plamuurmes. Eventueel herhalen.
Alkydhars-muurverven (synthetisch), en goede acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel.
Na het verwijderen van de lagen zonodig weer schoonmaken met Histor Ontvetter

Behandeling

Eventuele waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Vlekdekkende voorstrijk, behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken. Is alleen sprake van een sterk zuigende ondergrond, dan Wandvoorstrijk aanbrengen.
Bij lichtzuigende ondergrond de dekkend muur voorstrijk aanbrengen

VERWERKING

Gereedschap

Blokwietskast, vachtroller. Gelijmatig opbrengen en verdelen.

Voor gebruik

Goed roeren.

Verdunning

Eventueel water toevoegen.

Temperatuur

Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten



Dekkende Muur Voorstrijk

April 2007

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap, en van de omstandigheden bij aanbrengen
Theoretisch rendement	Ca. 7-8 m ² /l Zie de informatie op de emmer.

DROGING BIJ 20° C

Kleefvrij	Na ca. 1 uur
Overschilderbaar	Na ca. 6 uur drogen met een tweede laag of een muurverf.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een natte doek of met alcohol
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege emmer overgieten in een kleinere helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	1, 2½ liter
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad van dit product.