

## ALGEMEEN

Omschrijving	Muurverf voor binnen en op basis van kunstharisdispersie.
Gebruiksdoel	Histor MY Color Metallic geeft een mooi decoratief resultaat op pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten, metselwerk en geschilderde boardplaten. Kan ook gewoon over bestaande muurverflagen geschilderd worden.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Excellente dekking</li><li>• Geurarm</li><li>• Decoratief effect</li><li>• Goed reinigbaar</li></ul>
Kleur	In een aantal vastgestelde kleuren te mengen op de kleurenmengmachine.
Glans	Metallic glans

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden verwijderen. Ondergrond reinigen met Histor Ontvetter en afnemen met schoon water. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel (bijvoorbeeld een product op basis van gips). Naden kun je het beste afdichten met een kit (bijvoorbeeld acrylaatkit). Zuiging van de muur wegnemen met Histor Voorstrijk (behandel de gehele muur). Na voldoende droging minimaal twee lagen MY Color Muurverf Metallic aanbrengen.</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Ondergrond reinigen met Histor Ontvetter en afnemen met schoon water. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel (bijvoorbeeld een product op basis van gips). Naden kun je het beste afdichten met een kit (bijvoorbeeld acrylaatkit). Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Voorstrijk (behandel de gehele muur). Na droging één of twee lagen MY Color Muurverf Metallic aanbrengen, afhankelijk van kleurverschil.</p>
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<p>Slecht hechtende, afbladderende verflagen verwijderen. Na het verwijderen van de lagen, de ondergrond schoonmaken met Histor Ontvetter, en afnemen met schoon water. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel (bijvoorbeeld een product op basis van gips). Naden kun je het beste afdichten met een kit (bijvoorbeeld acrylaatkit). Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Voorstrijk (behandel de gehele muur). Na droging één of twee lagen MY Color Muurverf Metallic aanbrengen, afhankelijk van kleurverschil.</p>
Belangrijke aanwijzing	<p>Wanneer je na twee lagen nog geen goed resultaat hebt (vlekken/strepen), neem dan contact op met Histor. Telefoonnummer staat op de verpakking.</p>

## VERWERKING

Gereedschap	Gebruik een kwast (borstel) voor de randen en ga er gelijk met een kleine roller overheen, om strepen te voorkomen. De grote delen doe je met een vachtroller.
Voor gebruik	Vooraf de verf goed roeren en eventueel verdunnen met 1-5% water.
Kwast/rollagen	Afhankelijk van het kleurverschil en de type ondergrond.

## VERWERKING

Rendement

### Theoretisch rendement

Ca. 10 m<sup>2</sup>/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

### Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

## DROGING

Stofdroog

Na ca. 1 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 4 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 30 dagen bij ca. 20°C. Probeer de eerste 30 dagen na het schilderen nog voorzichtig te doen met de verf. Verf kan dan altijd nog gevoelig zijn voor vlekken en/of aanraking.

## REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.

Gereedschap

Heb je de roller of kwast (borstel) de volgende dag weer nodig, wikkel deze dan in folie of plastic (luchtdicht). Roller en kwast (borstel) niet meer nodig? Laat deze dan indrogen en doe deze bij het restafval.

## PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.