

SketchPaint– Technisch Datablad

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Nederland



1. Beschrijving

SketchPaint is een hoogwaardige en sneldrogende binnenlak op waterbasis, op basis van een tweecomponentensysteem met een isocyaanathardener. De basisverf is geurloos, niet giftig en loodvrij. Het kan eenvoudig en spatvrij worden aangebracht, in één laag om een oppervlak te creëren waarop u kunt schrijven met whiteboardmarkers en vloeibare krijtmarkers. SketchPaint is beschikbaar als een transparante lak of witte verf met uitstekende kras- en slijtvastheid, duurzaamheid en wasbaarheid. SketchPaint vergeelt niet en de witte versie zorgt voor een zekere dekking. SketchPaint is beschikbaar als Transparant glanzend, Transparant mat, Wit glanzend en Wit mat. SketchPaint is geschikt voor kleine oppervlakken van 3 tot 16 m². Voor grotere oppervlakken wordt onze Paint For Pros SketchPaint aanbevolen. SketchPaint kan worden gebruikt in combinatie met onze MagneetVerf om een magnetisch whiteboard te maken. Of met onze GreenscreenPaint om een greenscreen te maken waarop u kunt schrijven met whiteboardmarkers.

De basisverf bevat geen / zeer weinig oplosmiddel

2. Gereedschap

SketchPaint moet worden aangebracht met een roller voor tweecomponentenverf op waterbasis. Of aangebracht met behulp van Wagner XVLSP-spraytechnologie. SketchPaint wit kan onverdund worden gespoot. SketchPaint Transparant moet voor het spuiten worden verdund met 10% water. Meng het water met component B voordat u component A toevoegt. Reinig uw gereedschap direct na gebruik met water.

3. Ondergrond

De ondergrond moet stevig, schoon, droog en vrij van vet, stof en roest zijn. Verwijder losse verflagen en reinig oude verflagen met een verfreiniger. Vul eventuele scheuren en gaten op met een geschikt vulmiddel en schuur het oppervlak lichtjes op. Verwijder eventueel aanwezig vet, vuil en stof met water en ammoniak. Spons indien mogelijk met schoon water en laat het goed drogen. Te schilderen behang moet stevig bevestigd zijn. SketchPaint kan rechtstreeks op houtachtige ondergronden worden aangebracht. Voor andere ondergronden wordt een geschikte primer geadviseerd. Voor producten waarop moet worden geschreven, is een gladde en gelijkmatige ondergrond van cruciaal belang.

Alle suggesties en toepassingsinstructies hierin zijn gebaseerd op onze laatste technische ervaring. Vanwege de grote verscheidenheid aan individuele projecten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Deze instructies ontdoen de koper / applicator niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te bepalen met inachtneming van de projectkenmerken. Vraag in geval van vragen onze assistentie.

VEILIGHEIDSBBLAD VERKRIJGBAAR BIJ MAGPAINT EUROPE OF TE DOWNLOADEN OP WWW.MAGPAINT.COM

Pagina 1 van 3

SketchPaint– Technisch Datablad | 7-1-2021 | Versie 7.2 | m.poorthuis@magpaint.com

SketchPaint– Technisch Datablad

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Nederland



4. Toepassingsinstructies

SketchPaint moet worden aangebracht bij een temperatuur boven +5°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Voor één laag is het theoretische verbruik van SketchPaint Transparant 8m²/L, voor SketchPaint Wit 6m²/L. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de staat van de ondergrond en de applicatiemethode. Bedek aangrenzende oppervlakken vooraf en zorg ervoor dat de ruimte stofvrij is.

Scheid de twee containers en open ze. Roer de inhoud van component B goed voordat u de volledige inhoud van component A toevoegt. Roer vervolgens het mengsel gedurende ten minste drie minuten. Het is belangrijk om de twee componenten goed te mengen voor optimale uitharding en functie. Na het mengen moet het mengsel 5 minuten staan om te incuberen, opnieuw worden geroerd en vervolgens binnen een uur worden aangebracht. Schilder bij voorkeur geen oppervlakken groter dan 8m², zodat u één verpakking kunt gebruiken. Wanneer twee pakketten nodig zijn, gebruik dan een afzonderlijke roller en rollerbak voor elke verpakking om te voorkomen dat oude verf wordt vervuild met vers gemengde verf. Mix nooit meerdere verpakkingen tegelijk. Voor een naadloze toepassing van twee verpakkingen, moet u ervoor zorgen dat het volgende mengsel wordt gemengd zodra het eerste mengsel is opgebruikt. Gebruik voor oppervlakken waarvoor meer dan twee verpakkingen nodig zijn in plaats daarvan onze Paint For Pros SketchPaint.

Vanwege het snelle drogen dient SketchPaint niet te dun toegepast te worden. Breng SketchPaint aan in lange overlappende banen van boven naar beneden en vermijd overmatig narollen. Begin aan de kant van de lichtinval en richt de punt van uw roller in de richting van het schilderen. Breng één laag aan en verwijder de aangrenzende bekleding en tape binnen een uur na het aanbrengen om schade aan de randen te voorkomen. SketchPaint is kleefvrij na ongeveer 4 uur. Eén laag zou voldoende moeten zijn. Als uw SketchPaint na één laag niet goed werkt, neem dan contact met ons op voor technische ondersteuning.

5. Gebruik

SketchPaint moet 5 dagen uitharden voordat er met whiteboard markers op kan worden geschreven. Whiteboard inkt bevat een pigment, bindmiddel en oplosmiddel, net als permanente inkt. Het verschil is het bindmiddel, dat een olieachtig siliconenpolymeer is dat niet aan een niet-poreus oppervlak zal kleven. Je kunt de gedroogde laag polymeer afvegen zonder een spoor van het pigment achter te laten. Laat de inkt goed drogen voordat je deze probeert te wissen. Gebruik bij voorkeur elke dag een reinigingsmiddel om het onzichtbare olieachtige residu van de inkt te verwijderen. Gebruik geen permanente markers of schurende reinigingsmiddelen op SketchPaint. In geval van een fout kan permanente marker voorzichtig worden verwijderd met verfverdunner of nagellakremover. De SketchMarkers van MagPaint garanderen eenvoudig wissen. Andere merken whiteboard markers kunnen ook worden gebruikt, maar sommige markers kunnen sporen achterlaten op SketchPaint. Andere merken moeten eerst op een onopvallende plaats worden getest. MagPaint biedt SketchMarkers in zwart, blauw, rood en groen. Beschikbaar in sets van vier markeringen in één kleur of een set van alle vier kleuren. SketchCleaner spray wordt aangeboden in 100 ml spuitflessen. Of je kunt een complete CleanerKit krijgen compleet met een set van vier kleuren markers, een fles SketchCleaner-spray en een microvezeldoek.

Alle suggesties en toepassingsinstructies hierin zijn gebaseerd op onze laatste technische ervaring. Vanwege de grote verscheidenheid aan individuele projecten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Deze instructies ontdoen de koper / applicator niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te bepalen met inachtneming van de projectkenmerken. Vraag in geval van vragen onze assistentie.

SketchPaint– Technisch Datablad

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Nederland



6. Opslag

SketchPaint moet koel, droog, vorstvrij en in een gesloten verpakking worden bewaard. Houdbaarheid in gesloten verpakking is ten minste 36 maanden onder de juiste opslagomstandigheden. Na het mengen van de twee componenten neemt de houdbaarheid af tot 2 uur. **SLUIT DE VERPAKKING NIET NA HET MENGEN VAN DE TWEE COMPONENTEN!**

7. Certificeringen

EU VOC-grenswaarde voor dit product (2004/42 / EG, cat jWB, 2010): 140 g/L. SketchPaint bevat 0 g/L VOC.

MagnetPaint is in overeenstemming met EN 71-3 en ROHS.

Bevat geen stoffen geassocieerd als; kankerverwekkend of mutageen volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008.

SketchPaint is vrij van formaldehyde, APEO, lood en asbest.

Brandklasse: B - s1, d0

8. Specificaties

Product:	Transparant Glans/Mat.	Wit Glans/Mat.
HS-code:	320910.	320910.
Kleur:	Transparant.	Wit.
Glans:	Glanzend of mat.	Glanzend of mat.
Dichtheid:	1,05 kg/L, gemengd product.	1,23 kg/L, gemengd product.
Laagdikte:	Ong. 50 µm.	Ong. 50 µm.
Verbruik:	Ong. 8m ² /L voor één laag.	Ong. 6m ² /L voor één laag.
Viscositeit:	Klaar voor gebruik, component B verdunnen met 10% water voor het spuiten.	Klaar om te gebruiken.
VOC:	EU VOC-grenswaarde (2004/42 / EG, cat jWB, 2010): 140 g/L. SketchPaint bevat 0 g/L VOC.	EU VOC-grenswaarde (2004/42 / EG, cat jWB, 2010): 140 g/L. SketchPaint bevat 0 g/L VOC.
Verwerking:	> +5°C / <80% relatieve vochtigheid.	> +5°C / <80% relatieve vochtigheid.
Droogtijd:	1 uur.	1 uur.
Volgende laag na:	4 uur	4 uur.
Gebruiksklaar na:	5 dagen.	5 dagen.
Eenheden:	0,5L - 1L.	0,5L - 1L.
Houdbaarheid:	Ten minste 36 maanden onder de juiste opslagomstandigheden.	Ten minste 36 maanden onder de juiste opslagomstandigheden.

Alle suggesties en toepassingsinstructies hierin zijn gebaseerd op onze laatste technische ervaring. Vanwege de grote verscheidenheid aan individuele projecten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Deze instructies ontdoen de koper / applicator niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te bepalen met inachtneming van de projectkenmerken. Vraag in geval van vragen onze assistentie.