

## Pantserbeits Tuinhout dekkend



# RAMBO®

Februari 2016

### KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Vochtregulerende, dekkende beits op basis van alkydhars bindmiddel.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Voor het gronden, voorlakken en aflakken van vrijstaand houtwerk in de tuin zoals borders, carports, plantenbakken, hokken, pergola's en speeltoestellen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Goede vloeïing</li><li>• Weerbestendig</li><li>• Eén pot systeem</li><li>• Uitstekende dekking</li><li>• Vochtregulerend</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	12 Dekkende kleuren. Zijdeglans

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger
Hout	Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren en voorbehandelen (impregneren) met Rambo Impregnant. Gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Afwerken	3 Lagen Rambo Pantserbeits tuinhout dekkend aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Algemeen	Gave, goed hechtende beitslagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig mat schuren.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Pantserbeits tuinhout dekkend aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Algemeen	Slecht hechtende beitslagen verwijderen door schrappen, schuren, afbijten, föhnen. Reinigen met Rambo Reiniger.
Hout	Zorgvuldig schuren. Verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel aangetast hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Impregneren met Rambo Impregnant.
Afwerken	3 Lagen Rambo Pantserbeits tuinhout dekkend aanbrengen.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

## Pantserbeits Tuinhout dekkend



# RAMBO®

Februari 2016

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE BEITS

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Varkensharen kwast of velvet roller.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

#### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 14 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

#### DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Kleefvrij	Na ca. 5 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatje.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

#### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.
Gereedschap	Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervalming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### BEITS IN DE BUS

##### DROGE BEITSLAAG

Verpakking	0.75L; 2.5L;	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.