

# Histor Perfect Finish Betonvloer Zijdeglans



januari 2019

## ALGEMEEN

Omschrijving	Lak en grondverf in één. Voor binnen en buiten en gebaseerd op een watergedragen polyurethan-acrylaathars.
Gebruiksdoel	Schilderen van betonvloeren.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extreem slijtvast</li><li>• Geen grondverf nodig</li><li>• Extra dekkend</li><li>• Goede hechting</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li></ul>
Kleur	Kant-en-klaar in Wit en Grijs (RAL 7043). Ook in vrijwel elke kleur te mengen op de kleurenmengmachine.
Glans	Zijdeglans

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<b>Algemeen</b> Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter.
	<b>Beton</b> Ruw beton stofvrij maken. Glad beton eerst goed machinaal opruwen en stofvrij maken.
	<b>Afwerken</b> Aanbrengen van laag Histor Perfect Finish Betonvloer Zijdeglans verdund met 10% water. Daarna nog twee lagen Histor Perfect Finish Betonvloer Zijdeglans aanbrengen.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<b>Algemeen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.
	<b>Bijwerken</b> Kaal beton eerst bijwerken met Histor Perfect Finish Betonvloer Zijdeglans verdund met 10% water.
	<b>Afwerken</b> Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Betonvloer Zijdeglans.
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<b>Algemeen</b> Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren of afbijten. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.
	<b>Bijwerken</b> Kaal beton eerst bijwerken met Histor Perfect Finish Betonvloer Zijdeglans verdund met 10% water.
	<b>Afwerken</b> Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Betonvloer Zijdeglans.

# Histor Perfect Finish Betonvloer

## Zijdeglans



januari 2019

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Belangrijke aanwijzing	Dit product is niet geschikt voor ondergronden waar al een oude 2-componenten verf op zit. Dit product is niet Hot Tire Resistant, dit betekent dat de verf niet zal onthechten bij belasting van auto's, maar dat de verf wel lichte afdrukken kan geven of kan verkleuren. Voor ruimtes waar een wat hogere slijtvastheid gevraagd wordt (woonkamer), is het aan te raden om voor een geschikt 2-componenten verf te kiezen. Bij twijfel, kunt u altijd contact opnemen.
------------------------	--

### VERWERKING

Gereedschap	Kwast en roller geschikt voor het schilderen van watergedragen (acryl) verf.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Verf in een zo dik mogelijke laag aanbrengen. Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
Temperatuur	Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	<b>Theoretisch rendement</b> Ca. 13 m <sup>2</sup> /l. Zie ook de informatie op de bus.  <b>Praktisch rendement</b> Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

### DROGING

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Schuurbaar	Wanneer je de volgende laag aanbrengt binnen 48 uur, dan is schuren niet nodig. Wanneer de ondergrond niet glad is, schuren na ± 8 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 6 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

### REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.
Gereedschap	Met water schoonmaken. Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic.
Droge verflaag	Na ca. 1 week met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

### PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.
Verpakking	0,75 liter en 2.5 liter.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 12 34, fax (0297) 54 03 66, e-mail [Info@histor.nl](mailto:Info@histor.nl), [www.histor.nl](http://www.histor.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.